

VERNICE GUARDI

LAKIER DEKORACYJNY SATYNOWY – WODOROŚCIEŃCZALNY

OPIS PRODUKTU

Bezbarwny, nieżółknący lakier akrylowy dekoracyjno-ochronny, o aspekcie satynowym. Vernice Guardi charakteryzuje się wysokim stopniem przezroczystości, odpornością na zabrudzenia i działanie wody. Po wyschnięciu tworzy twardą, łatwo zmywalną, powłokę.

Vernice Guardi stosujemy do zabezpieczeń wszystkich systemów dekoracyjnych marki Decoverni a także na inne podłoża takie jak: powłoki malarskie, tynki, sztukaterie, itp. Szczególnie polecany do zabezpieczeń ścian w pomieszczeniach narażonych na zabrudzenia takie jak: klatki schodowe, korytarze itp. Po dodaniu brokatu lub płatków marki Decoverni tworzy efektowną powierzchnię dekoracyjną.

1. DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	1l , 2,5l , 5l , 10l
Bazy	Nie dotyczy
Stopień połysku	Półmat
Zastosowanie	Podłoża budowlane w dobrym stanie produkt do zastosowań wewnętrznych .
Spoiwo	Dyspersja styrenowo/ akrylowa
Skład	Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych , środków konserwujących i modyfikujących oraz wody .
Zawartość części stałych	Ok. 2 % wag.
Gęstość objętościowa (PN -C – 81914 : 2002)	1,05 kg/dm ³
Odporność powłoki na szorowanie na mokro PN-EN 13300:2002	Klasa 1
Połysk	Półmat
Największy rozmiar ziarna PN-EN 13300:2002	Nie dotyczy
Wydajność	10 - 15 m ² /l Uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego . Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce

VERNICE GUARDI

LAKIER DEKORACYJNY SATYNOWY – WODOROŚCIEŃCZALNY

	poprzez wykonanie wymalowania próbnego na docelowo malowanej powierzchni.
Czas schnięcia	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, lakier schnie ok. 2 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 6 godzin. W przypadku malowania w niższej temperaturze lub w warunkach podwyższonej wilgotności czas schnięcia się wydłużyć, dlatego należy wydłużyć odstępy między nanoszeniem kolejnych warstw.
Odporność na szorowanie	Całkowity czas utwardzania wynosi 24 h. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.
Odporność na naświetlanie	Nie dotyczy

2. INSTRUKCJA MALOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane:

Świeże tynki mineralne można po minimum 4 tygodniach sezonowania. Płyty G-K, gładzie szpachlowe po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przespachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Tynki maszynowe z widoczną błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i oczyścić z pyłu.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed nakładaniem należy usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki, a całą powierzchnię zmyć i odtłuścić, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Farby o połysku satynowym, półmatowym, półpołysku i połysku zmatować w całości przed ostatecznym odpyleniem. Do matowania użyć papieru o uziarnieniu 150 - 200.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć j warstwę gruntu głęboko penetrującego DECOVERNI 150.

Metody aplikacji

Wałek do lakierów, pędzel

Rozcieńczenie

W razie potrzeby do 10% wodą.

Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C.
Złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic na powierzchniach malowanych a w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości lub odspojenie od podłoża.
Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

VERNICE GUARDI

LAKIER DEKORACYJNY SATYNOWY – WODOROŚCIEŃCZALNY

Malowanie	<p>Malowanie na gładko w przypadku połączenia z farbą DK SATINE Na powierzchnię przygotowaną zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem grunt głęboko – penetrujący DECOVERNI GRUNT DG 150 i po upływie ok. 4 do 6 h. (powierzchnia powinna być sucha) wałkiem malarskim z krótkim włosiem наносimy farbę DK SATINE białą lub zabarwioną. Pozostawiamy do wyschnięcia ok. 6 do 8 h. Lakier наносimy wałkiem w narożnikach pędzlem. Rozprowadzamy w równej warstwie, wałek staramy się prowadzić w różnych kierunkach w celu równego rozprowadzenia produktu. Łączymy mokre z mokrym.</p> <p>Zastosowanie lakieru w systemie MULTIDECO FLOCK Po całkowitym wyschnięciu farby klejowej i płatków, lakier nakładamy wałkiem z długim włosiem rozprowadzając w równej warstwie ruchami krzyżowymi. W narożnikach używamy pędzla. Pozostawiamy do wyschnięcia. Jeżeli zajdzie taka potrzeba drugą warstwę nakładamy najlepiej po 24 h.</p> <p>W obu przypadkach taśmę malarską zrywamy kiedy lakier jest jeszcze mokry</p> <p>Istnieje możliwość dodania do lakieru brokatów lub płatków. Ilość dodatków uzależniona od zamierzonego efektu od 10 do 30 gram do 1l lakieru.</p> <p>W przypadku zastosowania lakieru na innych podłożach jak wyżej, zalecamy przeprowadzić próbę i zachekać do pełnego wyschnięcia produktu.</p>
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości lakieru.
3. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU	
Ochrona środowiska	Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.
Wskazówki BHP i PPOŻ	Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki produktu.
Składowanie i transport	Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
LZO	Limit zawartości LZO dla produktu: LZO (kat. A/e/FW), max. 130g/l (2010). Produkt zawiera max 130g/l
Atest higieniczny	Tak, Nr. 381/322/387/2020, ważny do 2025
Termin ważności	2 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie