

AURUM TINER ORO

Metaliczny dodatek do farby AURUM

OPIS PRODUKTU

Aurum Tiner Oro dodatek metaliczny do farby Aurum . Nadaje dekoracji charakterystyczną złotą poświatę . Produkt nie występuje jako „ samodzielna „ dekoracja .

1. DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Dodatek do Aurum (katalog Aurum)
Opakowania	0,25kg
Bazy	ORO – złoty
Stopień połysku	Metaliczny
Zastosowanie	Dodatek do farby Aurum – nie występuje jako samodzielna dekoracja.
Spoiwo	Dyspersja styrenowo/ akrylowa
Skład	Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych , wypełniaczy metalicznych , środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody .
Zawartość części stałych	Ok. 25 %
Gęstość objętościowa (PN-C-81914 : 2020)	1,08 kg/dm ³
PH	8,5
Lepkość:	12,000 ÷ 14,000 przy 28°C
Wydajność	Aurum Tiner Oro dodajemy do bazy Aurum w proporcjach 0,25kg na każde 0,75kg Aurum
Czas schnięcia	Czas schnięcia półsucha 2 -4 h , całkowicie sucha 24h
Odporność na szorowanie	Nie dotyczy
Odporność na naswietlanie	Nie dotyczy

2. INSTRUKCJA MALOWANIA

AURUM TINER ORO

Metaliczny dodatek do farby AURUM

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane:

Świeże tynki mineralne można po minimum 4 tygodniach sezonowania. Płyty G-K, gładzie szpachlowe po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przespachlować gładzi szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Tynki maszynowe z widoczną błyszczącą warstwą martwicy przeszlirować i oczyścić z pyłu.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed nakładaniem należy usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki, a całą powierzchnię zmyć i odtłuścić, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Farby o połysku satynowym, półmatowym, półpołysku i połysku zmatowić w całości przed ostatecznym odpyleniem. Do matowienia użyć papieru o uziarnieniu 150 - 200.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć j warstwę gruntu głęboko penetrującego DECOVERNI 150.

Metody aplikacji	Nie dotyczy
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczamy . W przypadku osadzenia się pigmentu należy delikatnie wstrząsnąć opakowaniem .
Warunki aplikacji	Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja farby może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości lub odspojenie farby od podłoża . Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu , jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta , gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą . W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności .
Dozowanie	Aurum Tiner Oro dodajemy do bazy Aurum w proporcjach 0,25kg na każde 0,75kg Aurum. Mieszamy szpachelką lub mieszadłem wolnoobrotowym na niskich obrotach aby nie uszkodzić struktury zawartych w farbie czarnych „ ziarenek „
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
3. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU	
Ochrona środowiska	Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

AURUM TINER ORO

Metaliczny dodatek do farby AURUM

Wskazówki BHP i PPOŻ	Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu . Postępować zgodnie z kartą charakterystyki produktu .
Składowanie i transport	Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
LZO	Limit zawartości LZO dla produktu: : LZO kat. (A/l/FW) , max.200g/l (2010) . Produkt zawiera max 200 g/l
Atest higieniczny	Produkt posiada atest higieniczny . Składnik systemu Aurum .
Termin ważności	Kolor bazowy : 24 miesiące w nienaruszonym opakowaniu. Po dodaniu do Aurum Baza : 30 dni po wymieszaniu

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie